

Описание продукта

Защитная пленка для окон из ПЭТ с одно- или многослойной структурой*, для защиты от ударов и боя стекла. Высокопрозрачные защитные оконные пленки предлагаются с различной толщиной. Пленка подходит для внутренней установки в зданиях, на стеклянных фасадах и транспортных средствах (Двумерная поверхность).

Характеристики продукта

| | |
|---|-----------------------------------|
| Толщина ⁽¹⁾ (без подложки и клея) | 0,100 мм, 0,200 мм, 0,375 мм |
| Клей | Полиакрилат |
| Подложка | Полиэстер с силиконовым покрытием |
| Срок хранения ⁽²⁾ | 2 года |
| Температура склеивания | > +10 °C |
| Рекомендуемый метод применения | Влажный способ нанесения |
| Максимальный срок службы ⁽³⁾ при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании | 10 лет |

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽³⁾ при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Технические характеристики

| | ORACAL® Safety 100 | ORACAL® Safety 200 | ORACAL® Safety 375 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Сила сцепления (Н/10 мм) | 4,5 | 2,8 | 1,1 |
| Прочность на разрыв (Н/10 мм) | 151 | 297 | 459 |
| Удлинение при разрыве | 160% | 191% | 183% |
| Пропускание (видимый свет) | 88,9% | 88,0% | 86,9% |
| Отражение (видимый свет) | 8,0% | 9,5% | 9,5% |
| Пропускание энергии солнечного света | 84,0% | 80,7% | 80,0% |
| Отражение энергии солнечного света | 7,0% | 8,5% | 8,5% |
| Поглощение энергии солнечного света | 9% | 10,8% | 12,3% |
| Отражение ИК-лучей | 10% | 10% | 11% |
| Отражение УФ-лучей | 99% | 99% | 99% |
| TSER** | 16,8% | 16,4% | 17,6% |
| Снижение ослепления | 1% | 2% | 3% |

* ORACAL Safety 100 имеет однослойную структуру, а ORACAL Safety 200 и 375 – двухслойную структуру.

** Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.



Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибутором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Во время всего процесса производства все продукты серий ORACAL® подвергаются тщательному контролю качества, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Deutschland/Германия
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.de