

Описание продукта

Защитная пленка для окон из ПЭТ с одно- или многослойной структурой*, для защиты от ударов и боя стекла. Высокопрозрачные защитные оконные пленки предлагается с различной толщиной. Пленка подходит для внутренней установки в зданиях, на стеклянных фасадах и транспортных средствах.

Характеристики продукта

Толщина ⁽¹⁾ (без подложки и клея)	0,100 мм, 0,200 мм, 0,375 мм
Клей	Полиакрилат
Подложка	Полиэстер с силиконовым покрытием
Срок хранения ⁽²⁾	2 года
Температура склеивания	> +10 °C
Рекомендуемый метод применения	Влажный способ нанесения
Максимальный срок службы ⁽³⁾ при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	10 лет

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽³⁾ при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте:

<https://www.orafol.com/de/europe/support>

Технические характеристики

	ORACAL® Safety 100	ORACAL® Safety 200	ORACAL® Safety 375
Сила сцепления (Н/10 мм)	4,5	2,8	1,1
Прочность на разрыв (Н/10 мм)	151	297	459
Удлинение при разрыве	160%	191%	183%
Пропускание (видимый свет)	88,9%	88,0%	86,9%
Отражение (видимый свет)	8,0%	9,5%	9,5%
Пропускание энергии солнечного света	84,0%	80,7%	80,0%
Отражение энергии солнечного света	7,0%	8,5%	8,5%
Поглощение энергии солнечного света	9%	10,8%	12,3%
Отражение ИК-лучей	10%	10%	11%
Отражение УФ-лучей	99%	99%	99%
TSER**	16,8%	16,4%	17,6%
Снижение ослепления	1%	2%	3%

* ORACAL Safety 100 имеет однослойную структуру, а ORACAL Safety 200 и 375 – двухслойную структуру.

** Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.

Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибьютором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Во время всего процесса производства все продукты серий ORACAL® подвергаются тщательному контролю качества, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

