

Описание

Литая полихлорвиниловая пленка премиум-класса с высокой видимостью при любых условиях дневного освещения, разработанная специально для аварийно-спасательных автомобилей. Особенно эффективна в сумерках и в условиях плохой видимости. Флуоресцентная литая пленка премиум-класса ORACAL® 7710RA Fluorescent Premium Cast Plus доступна в следующих цветах: 029 - флуоресцентный желтый и 039 - флуоресцентный красный. Технология *RapidAir®* позволяет производить легкое и быстрое нанесение без образования пузырьков, особенно при применении графических материалов большого размера. Включения воздуха можно легко удалить, просто прогладив их по пленке. Специальный kleящий материал обеспечивает приклеивание на лакированные поверхности, а также на неровные и рифленые поверхности. На более искривленных поверхностях, или при наличии неровностей и заклепок, пленка должна вырезаться и наноситься с перекрытием на краях. Нанесенный материал легко удаляется при помощи соответствующего оборудования.

Подложка

Бумага с двухсторонним полиэтиленовым покрытием *RapidAir®*, силиконизированная с одной стороны, 143 г/м²

Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, перемещаемый, с постоянной окончательной адгезией

Предельные цветовые характеристики при дневном свете:

Для новой пленки координаты цветности (x, y) лежат в пределах цветовых областей, определенных 4 угловыми точками в Таблице 1, коэффициент яркости (β) достигает заданного минимального значения:

| Таблица 1 – Координаты цветности* новой пленки | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| Цвета | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Коэфф. яркости β |
| | x | y | x | y | x | y | x | y | |
| флуор. желтый (029) | 0,400 | 0,580 | 0,371 | 0,541 | 0,415 | 0,511 | 0,444 | 0,550 | > 0,80 |
| флуор. красный (039) | 0,620 | 0,380 | 0,530 | 0,380 | 0,590 | 0,320 | 0,680 | 0,320 | > 0,30 |

* измерено в соответствии с CIE № 15, стандартным источником света D65, при стандартных условиях наблюдения CIE 45/0°

После ускоренного процесса испытания на естественное старение в лабораторных условиях координаты цветности (x, y) лежат в пределах цветовых областей, определенных 4 угловыми точками в Таблице 2, коэффициент яркости (β) достигает заданного минимального значения:

| Таблица 2 – Координаты цветности* после испытания на естественное старение** | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| Цвета | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Коэфф. яркости β |
| | x | y | x | y | x | y | x | y | |
| флуор. желтый (029) | 0,400 | 0,580 | 0,371 | 0,541 | 0,436 | 0,496 | 0,465 | 0,535 | > 0,60 |
| флуор. красный (039) | 0,620 | 0,380 | 0,570 | 0,380 | 0,630 | 0,320 | 0,680 | 0,320 | > 0,25 |

* измерено в соответствии с CIE № 15, стандартным источником света D65, при стандартных условиях наблюдения CIE 45/0°

** испытание на естественное старение в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 4892-2 в течение 2000 часов (примерно сопоставимо со сроком эксплуатации 4 года в обычном среднеевропейском климате при вертикальном размещении)

Применение

Для производства высококачественных наклеек при наружном использовании для автомобилей и транспортных средств, которые должны привлекать особое внимание.



Технические данные

| | |
|--|--|
| Толщина ⁽¹⁾ (без защитной бумаги и клея) | 0,170 мм |
| Формоустойчивость ⁽¹⁾ (FINAT TM 14) | При наклеивании на сталь сжатие макс. 0,15 мм |
| Термоустойчивость ⁽²⁾ | При наклеивании на алюминий, от -50 °C до +120 °C, без изменений |
| Устойчивость к морской воде (DIN 50021) | При наклеивании на алюминий через 100 час. / 35 °C без изменений |
| Стойкость к растворителям и химикатам | При комнатной температуре, на протяжении 72 ч после наклеивания на алюминий, обладает кратковременной устойчивостью к действию большинства масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей |
| Сила сцепления ⁽¹⁾ (FINAT-TM1, через 24 часа) | 16 Н / 25 мм |
| Разрывная прочность ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527) | В продольном направлении: > 18 МПа В поперечном направлении: > 18 МПа |
| Удлинение при разрыве ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527) | В продольном направлении: > 150 % В поперечном направлении: > 150 % |
| Срок хранения ⁽³⁾ | 2 года |
| Температура склеивания | > +15 °C |
| Максимальный срок службы при правильном нанесении, надлежащем уходе и использовании при вертикальном воздействии внешней среды. ⁽⁴⁾ | 4 года |

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ кратковременное воздействие ⁽³⁾ в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽⁴⁾ обычный среднеевропейский климат

Реальный и ожидаемый срок службы зависит в основном от условий окружающей среды, но также и от предварительной обработки основы и регулярного ухода. Пожалуйста, следуйте дополнительным примечаниям в конце этого технического описания. Подробная информация находится здесь:

www.orafol.com/gp/europe/ru/support

Замечание

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть очищена от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказывать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При нанесении нового слоя лака следует высушить до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость продукции согласно ISO 9001 обеспечивается по номеру рулона.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORACAL® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg - Германия
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.com