

Описание продукта

Металлизированная ПЭТ-пленка для тонирования стекол транспортных средств (interior) с многослойной конструкцией и различными степенями тонирования. Пленка не является светоотражающей, обладает прекрасными солнцезащитными свойствами и устойчива к выцветанию тонирования.

Характеристики продукта

Толщина ⁽¹⁾ (без подложки и клея)	0,038 мм
Клей	Полиакрилат
Подложка	Полиэстер с силиконовым покрытием
Срок хранения ⁽²⁾	2 года
Температура склеивания	> +10 °C
Рекомендуемый метод применения	Влажный способ нанесения
Максимальный срок службы ⁽³⁾ при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	5 лет (interior)

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽³⁾ при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Солнцезащитные свойства

	ORACAL® Basic'05	ORACAL® Basic'15	ORACAL® Basic'20	ORACAL® Basic'35	ORACAL® Basic'50
Пропускание (видимый свет)	5,3%	10,8%	16,8%	26,9%	40,5%
Отражение (видимый свет, внутри)	4,8%	4,9%	5,3%	5,9%	7,3%
Отражение (видимый свет, снаружи)	6,8%	7,2%	7,6%	7,5%	8,1%
Пропускание энергии солнечного света	29,7%	32,4%	34,4%	40,2%	46,4%
Отражение энергии солнечного света	7,9%	7,9%	8,4%	8,9%	9,3%
Поглощение энергии солнечного света	62,4%	59,7%	57,2%	50,9%	44,3%
Отражение ИК-лучей	37%	37%	37%	37%	37%
Отражение УФ-лучей	99%	99%	99%	99%	99%
TSER*	54%	52%	50,6%	46,5%	42%
Снижение ослепления	94%	88%	81%	70%	55%

* Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.



Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибутором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их использования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® – это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Europe GmbH – Orafolstraße 1 – D 16515 Oranienburg – Deutschland/Германия
graphic.innovations@orafol.de – www.orafol.de