

Описание продукта

Металлизированная ПЭТ-пленка для тонирования стекол зданий (interior) с многослойной конструкцией, различными степенями тонирования, прекрасными солнцезащитными свойствами и высокой устойчивостью к выцветанию тонирования. Пленка не подходит для оклеивания транспортных средств.

Характеристики продукта

Толщина ⁽¹⁾ (без подложки и клея)	0,050 мм
Клей	Полиакрилат
Подложка	Полиэстер с силиконовым покрытием
Срок хранения ⁽²⁾	2 года
Температура склеивания	> +10 °C
Рекомендуемый метод применения	Влажный способ нанесения
Максимальный срок службы ⁽³⁾ при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	7 лет (interior)

⁽¹⁾ среднее значение ⁽²⁾ при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °C и относительной влажности воздуха 50% ⁽³⁾ при внутреннем применении Дальнейшая информация приведена на сайте: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

Солнцезащитные свойства

	ORACAL® Commercial S'00	ORACAL® Commercial S'05	ORACAL® Commercial S'20	ORACAL® Commercial S'30	ORACAL® Commercial S'50	ORACAL® Commercial S'60
Пропускание (видимый свет)	2,3%	5,8%	21,8%	38%	52,8%	64,2%
Отражение (видимый свет)	87,7%	77,7%	56,7%	38,2%	20,3%	14,9%
Пропускание энергии солнечного света	0,4%	4,8%	17,2%	27,7%	45,2%	54,5%
Отражение энергии солнечного света	85%	65,3%	55,9%	43,3%	23,5%	15,8%
Поглощение энергии солнечного света	14,6%	29,9%	26,9%	29%	31,3%	29,7%
Отражение ИК-лучей	99,4%	94%	82%	71%	48%	39%
Отражение УФ-лучей	99%	99%	99%	99%	99%	99%
TSER*	93,6%	88,5%	74,7%	61,2%	39,9%	33,5%
Снижение ослепления	100%	94%	76%	58%	29%	25%

* Total Solar Energy Rejection, суммарный отвод энергии солнечного света.

Замечание

Приведенная выше информация основана исключительно на наших текущих знаниях и опыте. Она не представляет собой согласованную характеристику или гарантию определенных свойств или гарантию характеристик и/или гарантию сохранения качества в отношении наших пленок ORAFOL®.

При обработке (наклеивании и удалении), уходе и использовании пленок ORAFOL® необходимо учитывать и соблюдать наши актуальные инструкции по обработке, а также условия ухода и использования, поскольку в противном случае, в соответствии с нашим опытом не могут быть достигнуты, в частности, характеристики максимального срока службы. В случае несоблюдения инструкций по обработке, а также условий ухода и использования исключаются гарантии и ответственность.

По всем дальнейшим вопросам свяжитесь с опытным специалистом по рекламе, вашим дистрибьютором или нашей службой поддержки клиентов (graphic.innovations@orafol.de).

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORACAL® – это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

