

### Описание

Лента состоит из слоя модифицированного акрилового клея и белого бумажного носителя. Бумажное основание позволяет отрывать ленту вручную, одновременно обеспечивая хорошую прочность на разрывы. Клей характеризуется отличной прочностью приклеивания на бумагу, плиты и чрезвычайно высокой начальной прочностью приклеивания. Кроме того, ORAFIX® 1490QS содержит отделяемую бумажную полосу для надежного закрытия рулона. Специальное размещение отделяемой полосы обеспечивает однородную работу системы, в частности при высокой пропускной способности.

### Материал носителя

Атласная бумага, белая  
Отделяемая бумага, белая

### Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага, белая, 90 г/м<sup>2</sup>, с голубой надписью ORAFOL

### Клеящий материал

Модифицированный акриловый клей, красный

### Сфера применения

ORAFIX® 1490QS (Quick Splice) - это инновационная склеивающая лента, которая обеспечивает высокую эффективность и высокие технические характеристики при обработке плит и бумажных материалов (с покрытием и без покрытия, металлизированных, с печатью, и т. д.), например, при печатных процессах. Дизайн ленты ORAFIX® 1490QS обеспечивает подготовку быстрого сращивания "Quick Splice", а также надежное закрытие рулона во время сращивания на ходу, и эффективно предотвращает преждевременное открытие рулона во время фазы синхронизации рулонов при операциях по быстрому сращиванию.

### Технические данные

Толщина* (носитель + клей)	120 мкм		
Термоустойчивость***	+200 °C, мгновенное действие до +220 °C		
Начальная липкость петли* (FINAT TM 9)	14 Н / 25 мм		
Сила сцепления*	15 Н / 25 мм	после 1 мин.	
(FINAT TM 1, на нержавеющей стали)	15 Н / 25 мм	после 20 мин.	
	15 Н / 25 мм	после 24 ч.	
Прочность на скальвание*	220 °C		
(Тест на температуру потери липкости от 23 °C до 220 °C)			
Прочность на разрыв* (DIN EN ISO 527)	В длину:	160 Н / 25 мм	
	В ширину:	80 Н / 25 мм	
Срок хранения**	18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке		

\* среднее значение      \*\* в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %      \*\*\* 1 час, обычный среднеевропейский климат

### ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Все продукты серии ORAFIX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFIX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFIX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFIX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.