

**Описание продукта**

Частично полимерная ПВХ-пленка с глянцевой, шелковисто-глянцевой или матовой поверхностью и высокоэффективной защитой от ультрафиолетового излучения.

**Подложка**

Силиконовая бумага, белая, 90 г/м<sup>2</sup>

**Клей**

Solvent Polyacrylat, с постоянной адгезией

**Область применения**

Для защиты напечатанных цифровым способом крупноформатных изображений при внутреннем и наружном применении.

**Технические характеристики**

<b>Толщина</b> <sup>(1)</sup> (без защитной бумаги и клея)	0,070 мм
<b>Термоустойчивость</b> <sup>(2)</sup>	При наклеивании на алюминий, от -50 °С до +90 °С, без изменений
<b>Устойчивость к действию растворителей/химических веществ</b>	При комнатной температуре, через 72 часа после наклеивания на алюминий, устойчивость к действию воды, чистящих средств, спирта и алифатических растворителей
<b>Сила сцепления</b> <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н/25мм
<b>Разрывная прочность</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 19 МПа В поперечном направлении: > 19 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> <sup>(1)</sup> (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: > 130% В поперечном направлении: > 150%
<b>Срок хранения</b> <sup>(3)</sup>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +8° С
<b>Максимальный срок службы при применении специалистом</b>	4 года
При вертикальном наружном использовании <sup>(4)</sup>	

<sup>(1)</sup> среднее значение <sup>(2)</sup> кратковременная нагрузка <sup>(3)</sup> при хранении в оригинальной упаковке, при 20 °С и относительной влажности воздуха 50% <sup>(4)</sup> при среднеевропейском климате

**Замечание**

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ**

Во время всего процесса производства все продукты серий ORAGUARD® подвергаются тщательному контролю качества, поэтому обеспечивается их соответствующее торговым стандартам качество и отсутствие у них производственных дефектов. Информация о продуктах серии ORAGUARD® основывается на проведенных нами анализах и исследованиях, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств и не отражают гарантированных характеристик или какое-либо договорное свойство. Ввиду множества способов использования продуктов ORAGUARD® и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно обдумать пригодность и показатели продукта для соответствующей цели использования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ORAGUARD® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.