

## Описание продукта

Высококачественная полиуретановая ламинирующая пленка класса «премиум» с глянцевой (G) и шелковистоглянцевой (SG) поверхностью и высокоэффективной защитой от ультрафиолетовых лучей.

Серия	Защитный материал	Контактный клей
279	прозрачная (G, SG)	для долгосрочного использования, прозрачная

Для защиты напечатанных цифровым способом крупноформатных изображений при внутреннем и наружном применении. Особо рекомендуется использовать в комбинации с полиуретановой пленкой для цифровой печати ORAJET® 3971 RA+ ProSlide.

## Характеристики продукта

Толщина <sup>(1)</sup>	Защитный материал	0,050 мм
	Защитный материал + клей	0,080 мм
Клей	Полиакрилат на основе растворителя	
Подложка	Силиконовая бумага, белая, 90 г/м <sup>2</sup>	
Сила сцепления <sup>(1)</sup> (FINAT TM 1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	10 Н/25мм	
Размерно- и формоустойчивость (FINAT TM 14, алюминий, 70 °С, через 1 неделю)	0,1 мм	
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении:	> 15 МПа
	В поперечном направлении:	> 15 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении:	> 150%
	В поперечном направлении:	> 150%
Термоустойчивость <sup>(2)</sup>	При наклеивании на алюминий, от -50 °С до +100 °С, без изменений	
Срок хранения <sup>(3)</sup>	2 года	
Температура склеивания	> +8 °С	
Максимальный срок службы <sup>(4)</sup> при надлежащей обработке и правильном уходе и использовании	10 лет	

<sup>(1)</sup> среднее значение <sup>(2)</sup> кратковременная нагрузка <sup>(3)</sup> при хранении в вертикальном положении в оригинальной упаковке (с боковыми держателями), при 20 °С и относительной влажности воздуха 50% <sup>(4)</sup> при вертикальном внешнем атмосферном воздействии и среднеевропейском климате Реальный и ожидаемый срок службы в значительной степени зависит от условий окружающей среды, в том числе от предварительной обработки основы и регулярного ухода. Дальнейшая информация приведена на сайте: <https://www.orafol.com/de/europe/support>

## Замечание

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD® для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ**

Все продукты серий ORAGUARD® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAGUARD® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAGUARD® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования. Покупатель берет на себя все риски, связанные с использованием этих продуктов. Все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. ORAGUARD® – это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.