


## Описание

Пленка ORALITE® 2018 представляет собой покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, с высокой светоотражающей способностью, сваренное методом высокочастотной сварки с виниловой подложкой с признаком различными формами.

## Конструкция изделия

ORALITE® 2018 состоит из светоотражающих элементов (микропризмы), которые объединены в единое целое с полимерной пленкой гибкой, гладкой, устойчивой к погодным изменениям и УФ излучению. Поверхности призм защищены от грязи и влаги при помощи высокочастотной сварки покрытия с мягкой виниловой подложкой.

## Рисунок пленки



## Цвет

Пленка ORALITE® 2018 доступна в двух цветах – белый и флуоресцентный лайм. ORALITE® 2018 при сварке с мягкой белой виниловой подложкой соответствует цветовым требованиям из Таблицы 2 при измерении в соответствии с документом № 15.2 Международной комиссии по освещению. Четыре пары координат определяют приемлемый цвет при измерении стандартным источником света D<sub>65</sub> при помощи Hunter LabScan.

## Ретроотражение

При освещении стандартным источником света A и измерении в соответствии с документом №54 Международной комиссии по освещению, коэффициент обратного отражения (RA) ORALITE® 2018 должен соответствовать Таблице 1. Значения будут меньше для запаянных продуктов в зависимости от конфигурации красителя. ORALITE® 2018 разработан в соответствии с требованиями для светоотражающей продукции EN 13356:2001. Соответствие EN 13356:2001 – ответственность производителя в виду различных конфигураций готового продукта.

## Прочность на удар

На ORALITE® 2018 отсутствуют признаки растрескивания или расслоения за пределами фактической площади удара при воздействии прибора Гарднера для испытания прочности при ударе в 11,3 Нм, весом 1,8 кг с 16 мм закругленным концом, IG-1120. В соответствии с ASTM D4956.

## Прочность

Пленку ORALITE® 2018 с рисунком в виде сетки в 2,54 см, приваренную к белой виниловой подложке, выдерживают при 0° С. Покрытие достаточно гибкое и не растрескивается при сгибании за секунду вокруг 3,2 мм барабана, виниловая подложка контактирует с барабаном, как это указано в требованиях к покрытиям ASTM D 4956 (S2.2.2).

## Стойкость к действию растворителей

ORALITE® 2018 не растворяется, не пузырится и не морщинится, если его протереть мягкой тканью с керосином, минеральными спиртами, скипидаром, уайт-спиритом, 5% HCL, NaOH или метанолом.

## Срок годности

Изделие должно быть использовано в течение 1 года с даты поставки. Рулоны с материалом, включая начатые, должны храниться плотно закрытыми в оригинальной упаковке. Хранить в чистом и сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре в 20° С и 50% относительной влажности.

## Комментарий

При прямом контакте с винилом и некоторыми тканями, краска может мигрировать. Перед применением ORALITE® 2018 храните его отдельно от других материалов и протестируйте на подвижность краски. Пользователь должен сам оценить пригодность материала для использования.

### Таблица 1

#### Ретроотражение (белый)

Угол наблюдения	Входной угол ( $\beta_1, \beta_2=0$ )		
	5°	30°	40°
0,20°	550	300	110
0,33°	420	285	100
1,00°	45	20	16
1,50°	16	9	7
2,00°	6	3	3

Значения указаны в кд/лк/м<sup>2</sup>.

### Таблица 2

#### Допустимые пределы цвета и эталонные образцы

Цвет	Координаты цветности*									
	1		2		3		4		Y%	
	x	y	x	y	x	y	x	y	мин.	макс.
15 Белый	0,303	0,300	0,368	0,366	0,340	0,393	0,274	0,329	27,0	----
20 Флуор. лайм	0,387	0,610	0,356	0,494	0,398	0,452	0,460	0,540	70,0	----

\*) Четыре пары координат цветности определяют приемлемую цветность при измерении стандартным источником света С при помощи спектроколориметра Hunter LabScan

### ВАЖНО

Все продукты ORALITE® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поставляемая продукция соответствует стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах ORALITE® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORALITE® и постоянного увеличения вариантов пользования, покупатель должен проверять возможность использования и качество продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и брать на себя связанные с этим риски.

Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORALITE® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

