

Описание

Легкосъемная мягкая ПВХ-пленка с глянцевой поверхностью, разработанная для временного нанесения на световозвращающую пленку ORALITE®. Материал поставляется прозрачного и непрозрачного черного цвета. Прочие цвета доступны с кодом продукции 5021V5051 и могут поставляться в виде цветных прозрачных пленок.

Покровный материал

Силиконизированная бумага с полиэтиленовым покрытием с одной стороны, 137 г/м², с отличной отрывной способностью.

Контактный клей

Полиакрилат, растворимый

Сфера применения

Адаптированы для использования на режущих плоттерных системах для производства коротко- и среднесрочных надписей, декораций, для наружного применения.

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	75 мкм
Безусадочность (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь - усадки в поперечном направлении нет, по длине - макс 0.4 мм
Термостойкость	При наклеивании на алюминий, -40° C до +80° C, без изменений
Сила сцепления * (FINAT-TM 14)	3 Н/25 мм
Прочность на разрыв (DIN EN ISO 527)	Вдоль : мин. 19 мПа Поперек: мин. 19 мПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	Вдоль: мин. 130% Поперек: мин. 150%
Срок хранения **	2 года
Температура применения	> +10° C
Срок службы при надлежащем применении специалистом При вертикальном наружном использовании (обычный среднеевропейский климат)	2 года
Быстросъемность	В течение 2 лет удаляется легко без остатка с большинства поверхностей

* в среднем ** в оригинальной упаковке, при 20° C 50% относительной влажности.

Комментарий

Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать пыли, жира или иных загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на силу сцепления материала. Поверхности со свежим слоем лака или краски должны просохнуть в течение как минимум 3 недель до полного отвердевания. Для определения совместимости пользователь должен протестировать выбранные лаки и краски до нанесения материала. Кроме того, при работе необходимо соблюдать указания компании ORAFOL. Отследить партию можно на основании номера рулона в соответствии с ISO 9001

Важно

При использовании в целях, отличных от тех, которые перечислены в Технической информации, или в процессах, не описанных в инструкциях по обработке компании ORAFOL, гарантия не предоставляется. Долговечность знаков будет зависеть от множества факторов, включая, помимо прочего, выбор основы и ее подготовку, соответствие рекомендуемым инструкциям по применению, географическая зона, условия воздействия и техническое обслуживание продукта и готового знака. Неисправности знаков, вызванные неправильной подготовкой основы или поверхности, не являются ответственностью компании ORAFOL. При использовании пленок ORALITE® 6910 необходимо учитывать соответствующие национальные нормы. Компания ORAFOL рекомендует ознакомиться с действующими требованиями и убедиться, что продукт соответствует им. За дальнейшей информацией обратитесь в компанию ORAFOL.

Все продукты ORALITE® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поставляемая продукция соответствует стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах ORALITE® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORALITE® и постоянного увеличения вариантов пользования, покупатель должен проверять возможность использования и качество продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и брать на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORALITE® - это зарегистрированная торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.