

概要

この両面テープは、両側にアクリル系粘着材を積層したペーパーティッシュ基材からなる。これは、優れたせん断強度を有し、老化および高温に耐性がある。その強力な接着性にもかかわらず、可塑性耐性でもあります。

基材

ペーパーティッシュ 12.7 g/m²

はく離ライナー

両面シリコンコーティング紙ライナー、茶色 90 g/m²

粘着材

アクリル系粘着材

用途範囲

このテープは、金属、ポリスチレンおよび紙のような平坦な表面の接着、ならびに硬質および軟質のPVCおよびトリム接着に特に適している。

物性データ

厚み* (粘着材と基材)	0.13mm		
温度耐性***	-40° C to +140° C		
ループタック* (FINAT TM9)	18N/25mm		
引き剥がし粘着力* (FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	1分後:	16 N/25 mm	
	20分後:	18 N/25 mm	
	24時間後:	22 N/25 mm	
せん断保持力*(FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	23° C:	>	72時間
	70° C:	>	5 分
保管期間**	2年		
取り付け温度	> +15° C		
温度耐性* (S.A.F.T)	110°C		

* 平均値 ** オリジナルパッケージの状態 : 20°C/湿度50%

***一般的な中央ヨーロッパの気候下で1時間

注意事項

すべてのORAMOUNT®製品は全製造工程において徹底した品質管理を行い、製造過程における製品不良がないことを保証されています。ORAMOUNT®製品に関する公表済みの情報は弊社により信頼される機関により発行されておりますが、その情報の真偽を保証するものではありません。ORAMOUNT®製品の多岐にわたる使用用途と継続した新規用途開発を考慮し、ご購入の際は必ず目的とする使用用途に対する製品の適合性と性能をご確認のうえ、その使用に関するリスクをご了承ください。すべての物性項目は事前通告なく変更することがございます。

ORAMOUNT®はORAFOL Europe GmbHの登録商標です。



オラフォルジャパン株式会社

〒101-0047東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
www.orafol.co.jp