

## 概要

この両面テープは、両側に改質分散アクリル系粘着剤を積層したペーパーティッシュ基材からなる。それは、非常に良好な初期接着性と、耐老化に対する高い耐性を有する。

## 基材

ペーパーティッシュ 12.7 g / m<sup>2</sup>

## はく離ライナー

両面シリコンコーティング紙ライナー、茶色 90 g / m<sup>2</sup>

## 粘着材

アクリル系粘着材、透明、APEOフリー

## 用途範囲

このテープは、セルラーゴム、小孔および含浸発泡体、フェルト、布地および他の滑らかでわずかに粗い表面の接着にも適している。紙、厚紙、フィルムロールのスプライシング用。

## 物性データ

厚み* (粘着材と基材)	0.1mm
温度耐性***	-40° C to +120° C
引き剥がし粘着力*	1分後: 14 N/25 mm
(FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	20分後: 19 N/25 mm
	24時間後: 22 N/25 mm
せん断保持力*(FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	23° C: > 24時間 70° C: > 30 分
保管期間**	2年
取り付け温度	> +15° C

\* 平均値

\*\* オリジナルパッケージの状態 : 20°C/湿度50%

\*\*\*一般的な中央ヨーロッパの気候下で1時間

## 注意事項

すべてのORAMOUNT®製品は全製造工程において徹底した品質管理を行い、製造過程における製品不良がないことを保証されています。ORAMOUNT®製品に関わる公表済みの情報は弊社により信頼される機関により発行されておりますが、その情報の真偽を保証するものではありません。ORAMOUNT®製品の多岐にわたる使用用途と継続した新規用途開発を考慮し、ご購入の際は必ず目的とする使用用途に対する製品の適合性と性能をご確認のうえ、その使用に関するリスクをご了承ください。すべての物性項目は事前通告なく変更することがございます。

ORAMOUNT®はORAFOL Europe GmbHの登録商標です。



オラフォルジャパン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル  
[www.orafol.co.jp](http://www.orafol.co.jp)