

概要

この両面テープは、両側にアクリル系粘着剤を積層したペーパーティッシュ基材からなる。この強力な接着剤は、高温、老化および可塑剤耐性を有する。このテープは1359のAPEOフリーで、1359と同じ非常に優れた技術的特性を持っています。

基材

ペーパーティッシュ 12.7 g / m²

はく離ライナー

両面シリコンコーティング紙ライナー、茶色 90 g / m²

粘着材

アクリル系粘着材

用途範囲

このテープは、セルラーゴムとEPDMの接着に特に適しています。その強力な接着性能により、織物、木材、開放気孔および含浸フォーム、気泡ポリエチレン、軟質PVCおよび他の粗い開放表面の接着にも適している。

物性データ

厚み* (粘着材と基材)	0.16mm	
温度耐性	-40° C to +140° C	
引き剥がし粘着力*	1分後: 23 N/25 mm	
(FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	20分後:	25 N/25 mm
	24時間後:	27 N/25 mm
せん断保持力*(FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)	23° C:	> 72時間
	70° C:	> 30 分
温度耐性* (S.A.F.T.)	110°C	
保管期間**	2年	
取り付け温度	> +15° C	

* 平均値 ** オリジナルパッケージの状態 : 20°C/湿度50%

注意事項

すべてのORAMOUNT®製品は全製造工程において徹底した品質管理を行い、製造過程における製品不良がないことを保証されています。ORAMOUNT®製品に関わる公表済みの情報は弊社により信頼される機関により発行されておりますが、その情報の真偽を保証するものではありません。ORAMOUNT®製品の多岐にわたる使用用途と継続した新規用途開発を考慮し、ご購入の際は必ず目的とする使用用途に対する製品の適合性と性能をご確認のうえ、その使用に関するリスクをご了承ください。すべての物性項目は事前通告なく変更することがございます。

ORAMOUNT®はORAFOL Europe GmbHの登録商標です。



オラフォルジャパン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
www.orafol.co.jp