

概要

この両面テープは、アクリル系粘着材で両面塗布されたポリエスチルフィルム基材で構成。紫外線、温度と湿度に優れた耐性があります。その高い接着性と良好な冷間流動性のために、このテープはフォームまたは可撓性材料の接着に適しており、低表面エネルギー材料に耐久性のある接着品質を有する。ポリエスチルフィルム基材は、様々な弾性材料への接着を可能にする。

基材

ポリエスチル基材 12μ

はく離ライナー

両面シリコンコーティング紙ライナー、茶色 90 g / m²

粘着材

アクリル系粘着材

用途範囲

フォーム材料の固定に適しています。ロール状、例えば、フェルト、フィルム、紙及び織物の形態で供給される材料のラミネーションとして適している。

物性データ

厚み* (粘着材と基材)	0.11 mm	
温度耐性***	-40° C to +140° C,	
ループタック* (FINAT TM9)	19N/25mm	
引き剥がし粘着力*	1分後:	12 N/25 mm
(FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンのポリエスチルフィルム を片面に張ったステンレス板)	20分後:	14 N/25 mm
	24時間後:	18 N/25 mm
せん断保持力*		
(FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンのポリエスチルフィルム を片面に張ったステンレス板)	23° C:	> 150時間
	70° C:	> 1時間
保管期間**	2年	
取り付け温度	> +15° C	
温度耐性* (S.A.F.T.)	110°C	

* 平均値 ** オリジナルパッケージの状態 : 20°C/湿度50% ***一般的な中央ヨーロッパの気候下で1時間

注意事項

すべてのORAMOUNT®製品は全製造工程において徹底した品質管理を行い、製造過程における製品不良がないことを保証されています。ORAMOUNT®製品に関わる公表済みの情報は弊社により信頼される機関により発行されておりますが、その情報の真偽を保証するものではありません。ORAMOUNT®製品の多岐にわたる使用用途と継続した新規用途開発を考慮し、ご購入の際は必ず目的とする使用用途に対する製品の適合性と性能をご確認のうえ、その使用に関するリスクをご了承ください。すべての物性項目は事前通告なく変更することがございます。

ORAMOUNT®はORAFOL Europe GmbHの登録商標です。



オラフォルジャパン株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
www.orafol.co.jp