

概要

黒色の独立発泡ポリエチレン基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した両面粘着テープです。はく離ライナーはシリコン及びPEコートをされた防水紙を使用。このアクリル系粘着テープは高い接着強度と厳しい温度環境、酸、溶剤に対する耐久性を有しています。

基材

独立発泡ポリエチレン基材 色 : 黒色 厚み : 0.9 mm

はく離ライナー

白色防水紙、140g/m² 両面シリコン及びPEコート加工

粘着材

アクリル系粘着材

用途範囲

トリム、パネル、エンブレム等の固定用途

物性データ

厚み* (粘着材と基材)	0.9 mm
密度*	185 kg/m ³
温度耐性***	-40° C to +95° C
ループタック* (FINAT TM 9)	28 N/25 mm
引き剥がし粘着力*	1分後: 16 N/25 mm 20分後: 17 N/25 mm 24時間後: 20 N/25 mm (FINAT TM 1に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)
せん断保持力*	23° C: > 1000 時間 70° C: > 72 時間 (FINAT TM 8に基づく、被着面は50ミクロンのポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板)
耐熱性 (S.A.F.T.)	85° C
保管期間**	2年
取り付け温度	> +18° C

* 平均値

** 試験条件: 20°C/湿度50%

***一般的な中央ヨーロッパの気候下で1時間

注意事項

すべてのORAMOUNT®製品は全製造工程において徹底した品質管理を行い、製造過程における製品不良がないことを保証されています。ORAMOUNT®製品に関わる公表済みの情報は弊社により信頼される機関により発行されておりますが、その情報の真偽を保証するものではありません。ORAMOUNT®製品の多岐にわたる使用用途と継続した新規用途開発を考慮し、ご購入の際は必ず目的とする使用用途に対する製品の適合性と性能をご確認のうえ、その使用に関するリスクをご了承ください。すべての物性項目は事前通告なく変更することがございます。

ORAMOUNT®はORAFOL Europe GmbHの登録商標です。



オラフォルジャパン株式会社

〒101-0047東京都千代田区内神田2-16-11 内神田波谷ビル
www.orafol.co.jp