

## 説明

自己接着メタリックキャストフィルム、3Dエンボス仕上げ。Ultraleaf Cast は、アルキド樹脂表面による良好な対候性と耐久性の高い寸法安定性を示します。恒久的なアクリル粘着により、多種表面への優れた接着性を示し、長期間の屋外使用に適します。クロムとグロスゴールドでご用意しています。

## 剥離紙

片面特殊シリコンコーティング紙、135 g/m<sup>2</sup>

## 接着剤

溶剤ポリアクリレート、恒久型

## 使用の領域

ユニークな感圧フィルムで、車両用レタリング、マーキングや装飾、窓やサインなど高い耐久性が要求される長期間の屋外使用に適しています。

## 技術データ

厚さ* (用紙と接着剤を含まない)	85 ミクロン
寸法安定性 (FINAT TM 14)	スチールに接着、横方向に収縮、縦方向最大 0,25 mm
温度耐性	アルミニウムに接着、-54 ° C ~ +71 ° C
溶剤と化学物質への耐性	室温では、アルミニウムへの接着後 72 時間、ほとんどのオイル・グリス、燃料、脂肪族溶剤、弱酸、塩とアルカリへの短期間の耐性
接着力* (FINAT TM 1、24 時間後、ステンレススチール)	16 N/25 mm
張力 (DIN EN ISO 527)	縦: 最低 17 MPa 横: 最低 17 MPa
破損状態となる伸長 (DIN EN ISO 527)	縦: 最低 35% 横: 最低 35%
貯蔵寿命**	2 年間
アプリケーション温度	+10 ° C 以上
専門家による塗布の場合のサービス寿命 垂直な屋外での使用において (標準的な中央ヨーロッパの気候にて)	5 年間

\*平均    \*\*オリジナルのパッケージにて、20 °C、相対湿度 50%

## 注記

素材を適用する表面は完全に清潔にして、素材の接着を劣化させる可能性がある埃、油、その他汚染物がない状態にしてください。ラッカーをかけた表面や塗装した表面は、少なくとも 3 週間乾燥させ、完全に固まらせてください。お選びになったラッカーや塗料は、材料を適用する前に、ユーザーご自身でテストしてください。また、ORAFOL が公開しているアプリケーション情報も合わせてご参照ください。ISO 9001 に基づくバッチ追跡可能性はロール番号により可能です。

### 重要なお知らせ

ORACAL® の製品はすべて、製造工程を通じて細心の注意を払って品質管理されており、販売適性品質および製造工程における欠陥がないことを保証いたします。ORACAL® 製品に関する公開済みの情報は、弊社が信頼性に足るとみなす調査に基づいていますが、保証とはみなされません。ORACAL® 製品の多様な用途や新しいアプリケーションの継続的な開発に基づき、購入者は意図される用途における製品の適性と性能を慎重に検討し、そのような用途に関するすべてのリスクを負うことには同意するものとします。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。ORACAL® は ORAFOL Europe GmbH の登録商標です。