

製品概要

材料によく追従する軟質ポリ塩化ビニールフィルム。表面マット仕上げで50色以上の取り揃えがございます。

剥離紙

片面シリコン塗布紙、135 g/m²。ホワイトビニールには、レタリングとの強いコントラストを出すためにライトブルーのシリコン塗布紙が使用されています。

接着剤

容易に剥がせるポリアクリル

用途

壁紙表面に施工されるマーキング、刻印、装飾など屋内用アプリケーション。プロッターでのカッティングに非常に適しています。アプリケーションテープとして、ORATAPE® LT 95 の使用を推奨致します。

技術データ

フィルム厚*	(保護紙と糊を除く)	80 ミクロン
寸法安定性 (FINAT TM 14)		スチール板に貼って、0,4 mm以下 (横方向への収縮は測定せず)
耐熱性***		アルミニウム板に貼って、-40 °C ~ +80 °Cまで変化なし
耐火性 (DIN EN 13501-1)		B-s2, d= (燃焼抑制、僅かな煙、水切り性能なし)
接着力* (FINAT TM 1、24 時間後、ステンレススチール)		6 N/25 mm
破断強度 (DIN EN ISO 527)		縦方向: 最小19 MPa 横方向: 最小19 MPa
破断時伸長率 (DIN EN ISO 527)		縦方向: 最小 130% 横方向: 最小 150%
保管期間**		2 年間
最低施工温度		10°C 以上
熟練者施工時の耐候年数 (屋内)		2 年間
除去性		ほぼすべての表面に残留物を残さずに剥がせる

*平均 **未開封、20 °C、相対湿度 50%の環境にて

注記

素材を適用する表面は完全に清潔にし、素材への粘着性を妨げる可能性のある埃、油、その他汚染物がない状態にしてください。ラッカーをかけた表面や塗装した表面は、少なくとも 3 週間乾燥させ、完全に固まらせてください。

ご使用になるラッカーや塗料は、素材に適用する前に、事前にテストされる事をお勧めします。また、ORAFOL が公開しているアプリケーション情報も合わせてご確認ください。

本製品は ISO9001 規格に則り管理された環境で製造されており、ロール番号でのロットの追跡が可能となっております。

重要事項

すべてのORACAL®製品は、製造工程での入念な品質管理のもとに製造され、製造不良のない製品品質を保証しております。ORACAL®製品に関する情報は、当社の信頼する調査により作成されておりますが、これらの情報が保証を与えるものではございません。ORACAL®製品のさまざまな用途や次々と進化する活用方法を考慮して、ご購入の際にはご使用の用途との適合性や製品の性能について、また、使用によるリスクも十分ご配慮ください。仕様は予告なく変更する場合があります。

ORACAL®は ORAFOL Europe GmbH の登録商標です。