

## 説明

ホワイトの特殊キャストポリ塩化ビニールフィルム。この特殊ホワイトポリ塩化ビニールキャストフィルムはマットの表面で、非常に強い引き裂き伝播抵抗があります。

## 剥離紙

両面 PE コーティング紙、片面シリコン化、143 g/m<sup>2</sup>

## 接着剤

溶剤ポリアクリレート、恒久型

## 使用の領域

引き剥がし不能なステッカーに極めて強い接着性があります。この自己接着フィルムは小さなセグメント単位でしか剥がれないため、偽造防止の効果があります。除去不可、再使用不可。

## 印刷方法

スクリーン印刷が推奨されます。溶剤系のインク、UV インクまたはラテックスインクによるインクジェット印刷に適しています。グロス仕上げ表面はデジタル熱転写印刷に適しています。

## 技術データ

厚さ* (用紙と接着剤を含まない)	55 ミクロン
寸法安定性 (FINAT TM 14)	スチールに接着、横方向に収縮は測定されず、縦方向最大 0.2 mm
温度耐性***	アクリルガラスに接着、-40 ° C ~ +90 ° C、偏差なし
接着力* (FINAT TM 1、24 時間後、ステンレススチール)	このフィルムの接着力は張力よりも強いため、基材から剥がされると、素材は瞬時に引裂けます。
張力 (DIN EN ISO 527)	縦: 14 Mpa 未満 横: 14 Mpa 未満
破損状態となる伸長 (DIN EN ISO 527)	縦: 4% 未満 横: 4% 未満
貯蔵寿命**	2 年間
アプリケーション温度	+10 ° C 以上
専門家による塗布の場合のサービス寿命 垂直な屋外での使用において (標準的な中央ヨーロッパの気候にて)	5 年間 (印刷されていない場合)

\*平均 \*\*オリジナルのパッケージにて、20 °C、相対湿度 50% \*\*\*標準的な中央ヨーロッパの気候にて

## 注記

素材を適用する表面は完全に清潔にして、素材の接着を劣化させる可能性がある埃、油、その他汚染物がない状態にしてください。ラッカーをかけた表面や塗装した表面は、少なくとも 3 週間乾燥させ、完全に固まらせてください。

お選びになったラッカーや塗料は、材料を適用する前に、ユーザーご自身でテストしてください。また、ORAFOL が公開しているアプリケーション情報も合わせてご参照ください。

ISO 9001 に基づくバッチ追跡可能性はロール番号により可能です。

## 重要なお知らせ

ORACAL® の製品はすべて、製造工程を通じて細心の注意を払って品質管理されており、販売適性品質および製造工程における欠陥がないことを保証いたします。ORACAL® 製品に関する公開済みの情報は、弊社が信頼性に足るとみなす調査に基づいていますが、



保証とはみなされません。ORACAL® 製品の多様な用途や新しいアプリケーションの継続的な開発に基づき、購入者は意図される用途における製品の適性と性能を慎重に検討し、そのような用途に関するすべてのリスクを負うことに同意するものとします。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。ORACAL® は ORAFOL Europe GmbH の登録商標です。