

説明

特殊透明ポリ塩化ビニールフィルム、高レベルの UV 保護、高い滑り止め面。

剥離紙

シリコン紙、ホワイト、90 g/m²

粘着剤

溶剤ポリアクリレート、恒久型

使用の領域

高い滑り止め耐性・摩耗耐性により、この製品は特に屋内床のグラフィックの保護に適しています。極めて高いストレス耐性。DIN V 18032-2 で要求されるスポーツ用床の滑り摩擦係数に適合。

技術データ

厚さ* (保護紙と接着剤を含まない)	170 ミクロン
温度耐性	アルミニウムに接着、-40 °C ~ +80 °C、偏差なし
溶剤と化学物質への耐性	室温では、アルミニウムへの吸着後 72 時間、ほとんどのオイル・グリス、燃料、脂肪族溶剤、弱酸、塩とアルカリへの耐性
接着力* (FINAT TM 1、24 時間後、 ステンレス鋼)	12 N/25 mm
張力 (DIN EN ISO 527)	縦: 最低22 MPa 横: 最低22 MPa
破損状態となる伸長 (DIN EN ISO 527)	縦: 最低 130% 横: 最低 150%
システム滑り止め耐性クラス (DIN 51130)	R 10
貯蔵寿命**	2 年間
アプリケーション温度	+8 °C 以上
専門家による適用の場合のサービス寿命 (標準的な中央ヨーロッパの気候にて)	6 ヶ月

*平均 **オリジナルのパッケージにて、20 °C、相対湿度 50%

注記

幅広い印刷や印刷技術により、ORAGUARD® ラミネートフィルムのご使用の前には、特定の印刷用途への製品の適合性テストを行っていただく必要があります。また、ORAFOL が公開しているアプリケーション情報も必ず合わせてご参照ください。

重要なお知らせ

ORAGUARD® の製品はすべて、製造工程を通じて細心の注意を払って品質管理されており、販売適性品質および製造工程における欠陥がないことを保証いたします。ORAGUARD® 製品に関する公開済みの情報は、弊社が信頼に足るとみなす調査に基づいていますが、保証とはみなされません。ORAGUARD® 製品の多様な用途や新しいアプリケーションの継続的な開発に基づき、購入者は意図される用途における製品の適性と性能を慎重に検討し、そのような用途に関するすべてのリスクを負うこととに同意するものとします。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。ORAGUARD® は ORAFOL Europe GmbH の登録商標です。