

説明

コーティング白紙 (120 g/m²)、片面特殊つや消しインクジェットコーティング

剥離紙

シリコンコーティング紙、80 g/m²

接着剤

ポリアクリレート、永久的、透明

使用の領域

短期間室内装飾用大型印刷物安価制作

印刷方法

水溶性インクジェット印刷、染色、顔料インク

推奨プリンタ

推奨インクジェットプリンタは www.orafol.com を参照のこと

技術データ

厚さ* (用紙と接着剤を含まない)	100 ミクロン
温度耐性	アルミニウムに接着、-20° C ~ +60° C、偏差なし
接着力* (FINAT TM 1、24 時間後、ステンレススチール)	16 N/25 mm (用紙の引裂)
貯蔵寿命**	1 年間
アプリケーション温度	+10° C 以上

*平均 **オリジナルのパッケージにて、20°C、相対湿度 50%

注記

印刷後、ラミネートと組み合わせる際に何らかの問題が発生することを回避するため、インクが完全に乾くまで乾燥させてください。素材を適用する表面は完全に清潔にして、素材の接着を劣化させる可能性がある埃、油、その他汚染物がない状態にしてください。ラッカーをかけた表面や塗装した表面は、少なくとも 3 週間乾燥させ、完全に固まらせてください。お選びになったラッカーや塗料は、材料を適用する前に、ユーザーご自身でテストしてください。また、ORAFOL が公開しているアプリケーション情報も合わせてご参照ください。

重要なお知らせ

ORAJET® の製品はすべて、製造工程を通じて細心の注意を払って品質管理されており、販売適性品質および製造工程における欠陥がないことを保証いたします。ORAJET® 製品に関する公開済みの情報は、弊社が信頼性に足るとみなす調査に基づいていますが、保証とはみなされません。ORAJET® 製品の多様な用途や新しいアプリケーションの継続的な開発に基づき、購入者は意図される用途における製品の適性と性能を慎重に検討し、そのような用途に関するすべてのリスクを負うことに同意するものとします。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。

ORAJET® は ORAFOL® Europe GmbH の登録商標です。

