

説明

ポリ塩化ビニールフィルム、グレーに染色されたマット表面。

剥離紙

片面シリコンコーティング紙、137 g/m²、優れた廃棄物除去性能を示します。

粘着剤

ポリアルキレート、除去可能

使用の領域

ガラス、プラスチック、木材などのプロッターシステムによる広範なサンドブラスト用途に向けて、開発されました。

技術データ

厚さ* (用紙と接着剤を含まない)	350 ミクロン
接着力* (FINAT TM 1、24 時間後、ステンレス鋼)	6 N/25 mm
張力 (DIN EN ISO 527)	縦: 最低19 MPa 横: 最低19 MPa
破損状態となる伸長 (DIN EN ISO 527)	縦: 最低 130% 横: 最低 150%
貯蔵寿命**	2 年間
アプリケーション温度	+10 °C 以上

*平均 **オリジナルのパッケージにて、20 °C、相対湿度 50%

注記

素材を適用する表面は完全に清潔にして、素材の接着を劣化させる可能性がある埃、油、その他汚染物がない状態にしてください。ラッカーをかけた表面や塗装した表面は、少なくとも 3 週間乾燥させ、完全に固まらせてください。お選びになったラッカーや塗料は、材料を適用する前に、ユーザーご自身でテストしてください。また、ORAFOL が公開しているアプリケーション情報も合わせてご参照ください。ISO 9001 に基づくバッチ追跡可能性はロール番号により可能です。

重要なお知らせ

ORAMASK® 製品はすべて、製造工程を通じて細心の注意を払って品質管理されており、販売適性品質および製造工程における欠陥がないことを保証いたします。ORAMASK® 製品に関する公開済みの情報は、弊社が信頼に足るとみなす調査に基づいていますが、保証とはみなされません。ORAMASK® 製品の多様な用途や新しいアプリケーションの継続的な開発に基づき、購入者は意図される用途における製品の適性と性能を慎重に検討し、そのような用途に関するすべてのリスクを負うことに同意するものとします。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。

ORAMASK® は ORAFOL Europe GmbH の登録商標です。

