

説明

ダイカットやコンピュータカットによる文字や記号の転写に使用する、微孔仕上げの透明ポリエチレンベースの取付フィルム

粘着剤

調整ポリアクリレート、中程度の接着力

使用の領域

ポリアクリレート粘着剤の特殊構造により、ダイカットとコンピュータカットの文字や記号の問題ない転写が可能です。塗付から 6 カ月後であっても接着力が増すことはなく、残留物を残さずに容易に剥がすことができます。フィルムの高い張力により、より精確な位置決めができます。この取付フィルムは、よく知られているタイプのグロス仕上げまたはマット仕上げのほぼすべてのフィルムに適します。

技術データ

厚み*	(粘着剤とフィルム)	155 ミクロン
重量*	(粘着剤とフィルム)	110 g/m ²
接着力*	(FINAT TM 1、20 分後、ステンレス鋼)	2 N/25 mm
張力 (DIN EN ISO 527)		縦: 最低25 MPa 横: 最低25 MPa
破損状態となる伸長 (DIN EN ISO 527)		縦: 最低 500% 横: 最低 700%
貯蔵寿命**		2 年間
アプリケーション温度		+10 °C 以上

*平均 **オリジナルのパッケージにて、20 °C、相対湿度 50%

重要なお知らせ

ORATAPE® の製品はすべて、製造工程を通じて細心の注意を払って品質管理されており、販売適性品質および製造工程における欠陥がないことを保証いたします。ORATAPE® 製品に関する公開済みの情報は、弊社が信頼に足るとみなす調査に基づいていますが、保証とはみなされません。ORATAPE® 製品の多様な用途や新しいアプリケーションの継続的な開発に基づき、購入者は意図される用途における製品の適性と性能を慎重に検討し、そのような用途に関するすべてのリスクを負うことに同意するものとします。すべての仕様は予告なく変更される場合があります。

ORATAPE® は ORAFOL Europe GmbH の登録商標です。

