

Tanım

Maksimum opaklık sağlamak için yüksek konsantrasyonda pigment içeren özel PVC film (beyaz). Parlak ve mat seçenekleri.

Arka Kağıt

Bir yüzeyi silikon kaplı kağıt, 135 g/m²

Tutkal

Poliakrilat, kalıcı

Kullanım Alanı

Kısa ve orta vadeli dış mekan uygulamaları

Baskı Yöntemi

Solvent bazlı mürekkepler, UV veya lateks mürekkepleri ile serigrafik baskı ve inkjet baskı önerilir. UV-ofset baskı ve flekso baskı için özel mürekkepler gereklidir.

Sertifikalar

Çelik yüzeyde alev geciktirici özelliği, DIN 4102-B1

Teknik Veri

Kalınlık* (kağıt ve tutkal hariç)	110 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	(Çelik üstü) Çapraz yönde büzüşme görüşmemiştir, uzunluk 0,4 mm max.
Isı Dayanımı***	(Aluminyum üstü) -40° C ile +80° C arası
Su Dayanımı	(Aluminyum üstü), 48 saat sonra 23° C
Tutkal Gücü* (FINAT TM 1, paslanmaz çelik üzerinde 24 saat sonra)	16 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 19 MPa Çapraz: min. 19 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 130% Çapraz: min. 150%
Raf Ömrü**	2 yıl
Minimum Uygulama Sıcaklığı	>+10° C
Öngörülen Hizmet Süresi Dikey açık havaya maruz kalma durumunda ***	3 yıl (baskısız)

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde *** Orta Avrupa iklimi

Not

Baskı işleminden sonra, folyo laminasyon ile birleştğinde herhangi bir sorun oluşmaması için mürekkebin iyice kurumasına izin verilmelidir. Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurumasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORACAL® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORACAL® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORACAL® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. .

ORACAL®, ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.