

Tanım

Kesim işlemlerine uygun yüksek performanslı PVC folyo. Yazı, işaretleme ve dekorasyon çalışmaları için geliştirilmiştir. Yüksek kaliteli araç ve toplu taşıma üstü reklam projeleri için kullanılır. Düz olmayan ve hafif kavisli yüzeylere uygundur. Eğimi ya da oluklu yapıya sahip yüzeyler için bu folyo, kenarlardan çıkışacak bir şekilde uygulanmalıdır. Parlak yüzeyinin yanı sıra mat siyah ve mat beyaz versiyonları da bulunmaktadır. Parlak yüzeyli versiyonları, termal transfer baskılara uygundur (reçine şeritlerle birlikte).

Koruyucu Kağıt

Tek tarafı silikon kaplı kağıt, 137 g/m². Harf çalışmalarında daha iyi bir kontrast sağlaması için, beyaz folyoda açık mavi silikon kağıt kullanılmıştır.

Tutkal

Solvent poliakrilat, kalıcı

Sertifikalar

Alman Genel Tip Onayı (ABG, D5291), § 22a StVZO (Federal Alman Karayolu Trafik Lisans Belgesi)

Teknik Veri

Kalınlık* (koruyucu kağıt ve tutkal dahil değil)	70 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	Çelik üstü, çapraz yönde büzülme gözlenmemiştir, uzunluk 0,2 mm max.
Isı Dayanımı ***	Aluminyum üstü, -50° C ile +90° C (kısa vadede, max. 24 saat sonra, +100° C'de) arası değişim gözlenmemiştir.
Deniz Suyu Dayanımı (DIN EN ISO 9227)	Aluminyum üstü, 100 saat sonra 35° C'de değişim gözlenmemiştir.
Solvent ve Kimyasal dayanımı	Aluminyum üstüne yapıştıktan 72 saat sonra, oda sıcaklığında, birçok yağ, çözücü, asit ve kimyasal maddeye karşı kısa süreli dayanıklılık
Alev Dayanımı (DIN 75200)	Çelik üstü, kendiliğinden sönmeye
Tutkal gücü * (FINAT TM 1, after 24h, stainless steel)	18 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 19 MPa Çapraz: min. 19 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 150% Çapraz: min. 170%
Raf Ömrü**	2 yıl
Uygulama Sıcaklığı	> +8° C
Öngörülen maksimum hizmet süresi Dikey olarak açık havada maruz kalma durumunda (Orta Avrupa iklimi)	Siyah / beyaz: 8 yıl Şeffaf / Renkli: 7 yıl Metalik: 4 yıl Brilliant blue L: 3 yıl

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20° C'de ve % 50 nemde

*** Orta Avrupa iklimi

Not

Bu belgede yayımlanan bilgiler, güncel bilgi ve pratik tecrübemize dayanır. Verilen bilgiler, ORAFOL Renkli Folyoları ile ilgili herhangi bir kalite, özellik ve/veya hizmet ömrü garantisi vermez.

Folyolar, lake malzemelere göre daha hassas bir yapıya sahiptir. Bu sebeple folyoları depolama ve uygulama esnasında oldukça titiz davranılmalıdır. ORAFOL Renkli Folyoları'nın uygulama, bakım ve kullanımına dair ayrıntılı bilgi için "Uygulama Talimatları" dosyasını inceleyin veya bizimle iletişime geçin: info@orafol.com.tr

"Uygulama Talimatları"nda veya teknik veri belgesindeki yönergeler takip edilmezse, ürün için verilmiş olan öngörülen maksimum hizmet süresi değeri geçerliliğini kaybeder. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır.

DUYURU

Tüm ORACAL® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORACAL® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORACAL® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. ORACAL® ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.

