

Tanım

Mat yüzeyle sunulan yumuşak PVC folyo

Koruyucu Kağıt

Tek tarafı silikon kaplı kağıt, 135 g/m². Harf çalışmalarında daha iyi bir kontrast sağlaması için, beyaz folyoda açık mavi silikon kağıt kullanılmıştır.

Tutkal

Poliakrilat, sökülebilir

Kullanım Alanı

Kesim işlemine uygundur. Fuar alanlarında kısa ve orta vadeli işaretleme, yazı ve dekorasyon çalışmaları için uygundur.

Sertifikalar

Alev Dayanımı: DIN EN 13501-1, C-s3, d2 (alev dayanımı, sınırsız duman oluşumu, yoğun damlalar/parçacıklar). Sadece sert PVC köpük tabakası uygulamaları için geçerlidir. "Vekaplan SF, 3 mm" (yoğunluk: $\geq 575 \text{ kg/m}^3 - 750 \text{ kg/m}^3$)

Teknik Veri

Kalınlık* (koruyucu kağıt ve tutkal dahil değil)	80 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	Çelik üstü, çapraz yönde büzüşme gözlenmemiştir, uzunluk 0,4 mm max.
Isı Dayanımı ***	Aluminyum üstü, -40° C ile +80° C arası değişim gözlenmemiştir.
Su Dayanımı	Aluminyum üstü, 48 saat sonra 23° C'de değişim gözlenmemiştir.
Tutkal gücü* (FINAT TM 1, 24 saat sonra, paslanmaz çelik)	7 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 19 MPa Çapraz: min. 19 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 130% Çapraz: min. 150%
Raf Ömrü**	2 yıl
Uygulama Sıcaklığı	> +10° C
Öngörülen maksimum hizmet süresi	3 yıl
Dikey olarak açık havada maruz kalma durumunda (Orta Avrupa iklimi)	
Sökülebilirlik	2 yıl içinde birçok yüzeyden kalıntı bırakmadan sökülebilir.

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde

*** Orta Avrupa iklimi

Not

Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurummasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORACAL® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORACAL® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORACAL® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. ORACAL® ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.

