

Tanım

Beyaz parlak yüzeyle sunulan, hava şartlarına dayanıklı yüksek performanslı PVC folyo

Arka Kağıt

Çift taraflı PE kaplamasına sahip, bir yüzeyi silikon kaplı kağıt, 143 g/m²

Tutkal

Solvent poliakrilat, kalıcı, ilk uygulamada agresif yapışma gücü gösteren, gri tutkal

Kullanım Alanı

Yüksek parlaklık ve dayanıklılık gerektiren, uzun dönemli açık hava grafik uygulamaları. Plastik (polietilen, polipropilen) gibi yapışması zor yüzeyler için uygundur.

Baskı Yöntemi

Solvent bazlı, UV ve latex boylarla gerçekleşen Inkjet baskı

Teknik Veri

Kalınlık* (kağıt ve tutkal hariç)	100 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	(Çelik üstü) Çapraz yönde büzüşme görüşmemiştir, uzunluk 0,4 mm max.
Isı Dayanımı***	(Aluminyum üstü) -50° C ile +100° C arası
Deniz Suyu Dayanımı (DIN 50021)	(Aluminyum üstü) 100 saat sonra +23° C
Solvent ve Kimyasal Dayanımı	Aluminyum üstüne yapıştıktan 72 saat sonra, oda sıcaklığında, birçok yağ, çözücü, asit ve kimyasal maddeye karşı kısa süreli dayanıklılık
Alev Dayanımı	(Çelik üstü) Kendi kendine sönebilme özelliği
Tutkal Gücü* (FINAT TM 1, paslanmaz çelik üzerinde 24 saat sonra)	28 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 19 MPa Çapraz: min. 19 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 130% Çapraz: min. 150%
Raf Ömrü**	1 yıl
Minimum Uygulama Sıcaklığı	>+4° C
Öngörülen Hizmet Süresi Dikey açık havada maruz kalma durumunda ***	5 yıl (baskısız)

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde *** Orta Avrupa İklimi

Not

Baskı işleminden sonra, folyo laminasyon ile birleştğinde herhangi bir sorun oluşmaması için mürekkebin iyice kurumasına izin verilmelidir. Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurumasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boya için uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORAJET® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORAJET® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORAJET® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. .

ORAJET®, ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.