

**Tanım**

Üstü beyaz polipropilen kaplı, PVC içermeyen ve parlak yüzeyli dijital baskı folyosu

**Arka Kağıt**

Bir tarafı silikon kaplı kağıt, 135 g/m<sup>2</sup>

**Tutkal**

Poliakrilat, kalıcı, gri

**Kullanım Alanı**

İç mekan ve kısa süreli dış mekan kullanımı içindir. Düz ve hafif kavisli yüzeyler için uygundur. Dış mekan uygulamaları için, filmin ORAGUARD® 236 laminasyon filmi ile birlikte kullanılması önerilir.

**Baskı Yöntemi**

Solvent bazlı mürekkepler, UV veya lateks mürekkepleri ile dijital baskı.

**Teknik Veri**

<b>Kalınlık*</b> (kağıt ve tutkal hariç)	0,100 mm
<b>Boyutsal Kararlılık</b> (FINAT TM 14)	(Çelik üstü) Çapraz yönde büzüşme görüşmemiştir, uzunluk 0,3 mm max.
<b>Isı Dayanımı***</b>	(Aluminyum üstü) -40° C ile +80° C arası
<b>Su Dayanımı</b>	(Aluminyum üstü) 48 saat sonra +23° C
<b>Tutkal Gücü*</b> (FINAT TM 1, paslanmaz çelik üzerinde 24 saat sonra)	16 N/25 mm
<b>Gerilme Direnci</b> (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 15 MPa Çapraz: min. 15 MPa
<b>Uzama Mukavemeti</b> (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 400% Çapraz: min. 450%
<b>Raf Ömrü**</b>	2 yıl
<b>Minimum Uygulama Sıcaklığı</b>	>+10° C
<b>Öngörülen Hizmet Süresi</b> Dikey açık havada maruz kalma durumunda ***	2 yıl (baskısız)

\* ortalama \*\* Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde \*\*\* Orta Avrupa İklimi

**Not**

Baskı işleminden sonra, folyo laminasyon ile birleştiğinde herhangi bir sorun oluşmaması için mürekkebin iyice kurumasına izin verilmelidir. Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurumasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

## DUYURU

Tüm ORAJET® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORAJET® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORAJET® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. .

ORAJET®, ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.