

Tanım

Parlak yüzeyle sunulan, beyaz ve şeffaf seçenekleriyle Premium Cast PVC film

Arka Kağıt

Çift taraflı PE kaplamasına sahip, bir yüzeyi silikon kaplı kağıt, 143 g/m²

Tutkal

Solvent poliakrilat, pozisyonlanabilir, kalıcı nihai tutkal. Gri ve şeffaf seçenekleri mevcuttur.

Kullanım Alanı

Yüksek parlaklık ve dayanıklılık gerektiren, uzun dönemli, dekorasyon ve tanıtım projeleri. Araç üstü uygulamalar için ideal.

Baskı Yöntemi

Solvent bazlı, UV ve latex boyalarla gerçekleşen Inkjet baskı

Sertifikalar

Alev Dayanımı: DIN EN 13501 – 1 (B-s1, d0: alev geciktirici, düşük duman üretimi, alev almayan damlacıklar) standardı ile uyumludur.

Teknik Veri

Kalınlık ⁽¹⁾ (kağıt ve tutkal hariç)	55 mikron
Boyutsal Kararlılık ⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	(Çelik üstü) Çapraz yönde büzüşme görüşmemiştir, uzunluk 0,1 mm max.
Isı Dayanımı ⁽²⁾	(Aluminyum üstü) -50° C ile +100° C arası değişim gözlenmemiştir. (Bu test özelinde laminasyon filminin etkisi yoktur.)
Deniz Suyu Dayanımı (DIN EN ISO 9227)	(Aluminyum üstü) 100 saat sonra +35° C'de değişim gözlenmemiştir.
Solvent ve Kimyasal Dayanımı	Aluminyum üstüne yapıştıktan 72 saat sonra, oda sıcaklığında, birçok yağ, çözücü, asit ve kimyasal maddeye karşı kısa süreli dayanıklılık
Tutkal Gücü ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, paslanmaz çelik üzerinde 24 saat sonra)	18 N/25 mm
Gerilme Direnci ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna > 19 MPa Çapraz > 19 MPa
Uzama Mukavemeti ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna > 120% Çapraz > 120%
Raf Ömrü ⁽³⁾	2 yıl
Minimum Uygulama Sıcaklığı	>+8° C
Öngörülen Hizmet Süresi	Beyaz: 10 yıl (baskısız)
Dikey, açık havada maruz kalma durumunda ⁽⁴⁾	Şeffaf: 8 yıl (baskısız)

⁽¹⁾ ortalama ⁽²⁾ kısa süreli ⁽³⁾ Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde ⁽⁴⁾ Orta Avrupa İklimi

Not

Baskı işleminden sonra, folyo laminasyon ile birleştğinde herhangi bir sorun oluşmaması için mürekkebin iyice kurumasına izin verilmelidir. Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurumasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORAJET® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORAJET® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORAJET® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. .

ORAJET®, ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.