

Tanım

Parlak yüzeye sahip, beyaz Cast PVC film

Arka Kağıt

Çift taraflı PE kaplaması bulunan, bir tarafı silikon kaplı kağıt, 143 g/m²

Tutkal

Solvent poliakrilat, kalıcı, gri

Kullanım Alanı

Kısa vadeli projelerde, dış mekanlarda, tuğla, beton blok ve döküm beton gibi düz veya dokulu yüzeylere uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Folyo ısıtılarak, yapılandırılmış ve boşluklu yüzeylere de uygulanabilir. Özellikle ORAGUARD® 290 laminasyon folyosu ile birlikte kullanılması önerilir. Uygulanan malzemenin hafifçe ısıtılarak sökümü mümkündür.

Baskı Yöntemi

Solvent bazlı, UV veya lateks mürekkepler ile inkjet baskı.

Teknik Veri

Kalınlık* (kağıt ve tutkal hariç)	55 mikron
Boyutsal Kararlılık (FINAT TM 14)	Çelik üstü büzüşme 0,4 mm max.
Isı Dayanımı***	(Alüminyum üstü) -50° C ile +100° C arası
Deniz Suyu Dayanımı (DIN 50021)	(Alüminyum üstü) 100 saatten sonra +23° C
Tutkal Gücü* (FINAT TM 1, paslanmaz çelik üzerinde 24 saat sonra)	30 N/25 mm
Gerilme Direnci (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 19 MPa Çapraz: min. 19 MPa
Uzama Mukavemeti (DIN EN ISO 527)	Uzunluğuna: min. 120% Çapraz: min. 120%
Raf Ömrü**	2 yıl
Minimum Uygulama Sıcaklığı	>+10° C
Öngörülen Hizmet Süresi Dikey açık havada maruz kalma durumunda ***	1 yıl (baskısız)

* ortalama ** Orijinal ambalajında, 20 ° C'de ve % 50 nemde *** Orta Avrupa İklimi

Not

Baskı işleminden sonra, folyo laminasyon ile birleştiğinde herhangi bir sorun oluşmaması için mürekkebin iyice kurumasına izin verilmelidir. Malzemenin uygulanacağı yüzeyler iyice temizlenmeli, toz, yağ veya malzemenin yapışmasını etkileyebilecek herhangi bir kirlilik içermemelidir. Yeni cilalanmış veya boyalı yüzeylerin en az üç hafta kurumasına ve tamamen iyileşmesine izin verilmelidir. Seçilen boyaların uyumluluğu, malzemenin uygulanmasından önce kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ayrıca, ORAFOL tarafından yayınlanan uygulama bilgileri dikkate alınmalıdır. Ürünler ISO 9001'e göre numaralandırılır, bu numaralandırma sayesinde ürünün geriye dönük takibi mümkün olmaktadır

DUYURU

Tüm ORAJET® ürünleri, üretim süreci boyunca dikkatli kalite kontrol işlemlerinden geçer; tüm ürünlerin iyi kalitede ve imalat hatalarından muaf olacağı üretici tarafından garanti edilir. ORAJET® ürünleri ile ilgili yayınlanan bilgiler, şirket tarafından güvenilir olduğuna inanılan araştırmalara dayanmaktadır ancak bu bilgiler garanti teşkil etmemektedir. ORAJET® ürünlerinin kullanım çeşitliliği, uygulamaların sürekli yenilenmesi ve gelişmesi nedeniyle kullanıcı, ürünün uygunluğunu ve performansını kullanılan amaca göre dikkatle incelemelidir. Alıcı, kullanım sonucu oluşabilecek tüm riskleri üstlenir. Yayınlanan tüm özellikler, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. .

ORAJET®, ORAFOL Europe GmbH şirketinin tescilli ticari markasıdır.