

### Descripción

Película de PVC especial, altamente pigmentada con superficie brillante y opacidad excelente.

### Material de recubrimiento

Cartón siliconado recubierto por un lado, 135 g/m<sup>2</sup>

### Adhesivo de pegado

Poliacrilato removible, transparente

### Campo de aplicación

Para señalizaciones y marcaciones que deben cumplir elevados requisitos respecto a la capacidad de carga y la durabilidad.

### Procedimiento de impresión

Se recomienda la serigrafía. La Inkjet - Impresión digital gran formato esta posible con tintas solventes, tintas UV y tintas latéx. Para la impresión flexible y la impresión offset con radiación ultravioleta se requieren tintas especiales.

### Datos técnicos

<b>Grosor*</b> (sin papel protector y adhesivo)	0,110 mm
<b>Estabilidad dimensional</b> (FINAT TM 14)	Pegado en acero, no se puede medir ninguna contracción en dirección transversal, en dirección longitudinal máx. 0,4 mm
<b>Resistencia a la temperatura</b>	Pegada en aluminio, de -40° C a +80° C sin variaciones
<b>Resistencia al agua marina</b> (DIN 50021)	Pegada en aluminio, sin variaciones después de 100h/23° C
<b>Poder adhesivo*</b> (FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)	6 N/25 mm
<b>Resistencia al arrancado</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 19 MPa Transversal: min. 19 MPa
<b>Alargamiento de rotura</b> (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: min. 130% Transversal: min. 150%
<b>Conservabilidad**</b>	2 años
<b>Temperatura de pegado</b>	> +10° C
<b>Durabilidad en el caso de utilización correcta</b> exposición a la intemperie en posición vertical (clima centroeuropeo estándar)	3 años (sin imprimir)

\* promedio \*\* en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

### Aviso importante:

El fondo a recubrir debe estar exento de polvo, grasa y suciedad de cualquier tipo que pueda afectar al poder adhesivo del material. Las pinturas recientes deben secarse durante por lo menos tres semanas, o deben estar completamente endurecidas. Para determinar la compatibilidad se llevarán a cabo pruebas de aplicación con las pinturas previstas. Asimismo, se observarán las instrucciones de aplicación editadas por ORAFOL.

### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORACAL® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORACAL® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.